

HARDMETAL - CARATTERISTICHE DEL GRANOGrain size definitionKorngrößendefinitionTamaño del grano

Sigla	Dettaglio	Dimensioni
UF	Ultrafine	0,2 - 0,5
SM	Submicron	0,5 - 0,8
F	Fine	0,8 - 1,3
M	Medium	1,3 - 2,5

HARDMETAL - APPLICAZIONI
Applications
Anwendungen Aplicaciones
Aplicaciones

Grado	Legno Tenero	Legno Duro	Truciolare	MDF	HDF
Grade	Soft wood	Hardwood	Chipboard	MDF	HDF
UF.01-4.HM			**	***	****
SM.01-4.HMT			***	****	***
SM.01-4.MT		***	****	**	**
F.01-4.T	*	*	**	*	
TOP.01-4	*	**	**	**	
UF.10-3.HMTDT	**	**	**	**	**
M.20-3.T	**				
M.30-2.DT	*	*			
F.10/40-3.DT	**	**			

* Accettabile / Acceptable

** Buono / Good

*** Molto buono / Very Good

**** Ottimo / Excellent